


CUBA

|                                                                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  Skład                 |  340 |
|  Gramatura           | 100% PES                                                                               |
|  Szerokość           | 310 g/m <sup>2</sup> +/- 5%                                                            |
|  Grupa asortymentowa | 141 cm +/- 2 cm                                                                        |
|                                                                                                         | Tkanina meblowa                                                                        |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Konserwacja |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005+A1:2007/ DIN EN 14465:2006-09

| Właściwości                                | Norma                                                                               | Wartość zgodna z normą   | Kategoria |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Odporność na przesunięcie w szwie          | EN ISO 13936 -2 (mm)                                                                | ≤4                       | A         |
| Wytrzymałość na rozdarcie                  | EN ISO 13937 -3 (N)                                                                 | ≥40                      | A         |
| Odporność na ścieranie w teście Martindale | DIN EN ISO 12947-1:2007-04<br>DIN EN ISO 12947-2:2017-03                            | Yarn breakage:<br>45 000 | B         |
| Odporność na pilling                       | EN ISO 12945 -2<br>(po 5000 suwów)                                                  | ≥5                       | A         |
| Test papierosa                             | PN-EN 1021-1                                                                        | ✓                        |           |
| Water repellent                            |  | ✓                        |           |

- 1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
- 2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
- 3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
- 4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
- 5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.