

ENZO



Skład



Gramatura



Szerokość



Grupa asortymentowa



161

100% PES

315 g/m² +/- 5%

144 cm +/- 2 cm

Tkanina meblowa



Konserwacja



Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005+A1:2007

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą	Kategoria
Odporność na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936 -2 (mm)	≤4	A
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947 -2 (suwy)	≥70 000	A
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 5000 suwów)	≥4	B

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.

3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.