


MEGAN

 Skład	100% PES
 Gramatura	360 g/m ² +/- 5%
 Szerokość	144 cm +/- 2 cm
 Grupa asortymentowa	Tkanina meblowa

 Konserwacja	    
---	--

Właściwości użytkowe wyrobu zgodne z normą PN-EN 14465:2005+A1:2007

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą	Kategoria
Wytrzymałość na rozdarcie	EN ISO 13937 -3 (N)	≥40	A
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934 -1 (N)	>600	A
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947-2(suwy)	≥40 000	A
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 5000 suwów)	≥4	B
Test papierosa	PN-EN 1021-1	✓	
Water repellent		✓	

- 1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
- 2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.
- 3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
- 4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
- 5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.